

Bona Mix&Fill Plus

Technický list

Bona Mix&Fill Plus spárový tmel na vodní bázi. Účinně tmelí spáry a praskliny na dřevěné podlaze. Výrobek se smíchá s dřevěným brusným prachem a vytvoří pastu s přírodním zabarvením podlahy. Může být použit u většiny druhů dřeva a lze jím tmelit spáry do šířky 3 mm.

- Spárový tmel s vyjímečnými plnicími vlastnostmi
- Rychleschnoucí
- Na vodní bázi, ale anti-korózní (nereaguje se železem)
- Optimální pro lehce a středně zbarvené dřeviny
- Velmi nízký obsah rozpouštědel

Technická data

Sušina-obsah:	cca 38%
VOC:	max 15g/litr
Poměr ředění:	10-15% brusného prachu k 85-90% MixFillPlus (roztoku k přípravě tmelu)
Doba schnutí:	před další aplikací: 15-30 minut* před broušením: 30-60 minut* před lakováním nebo ošetřením olejem: 1-2 hodin*
Nářadí k aplikaci:	nerezová špachtle
Spotřeba:	cca 8-12 m ² /litr v závislosti na množství a velikosti spár
Bezpečnost:	není klasifikováno jako nebezpečný produkt
Čištění nářadí:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit mechanicky nebo proudem vody.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litr (35 krabic na paletě)

*Za předpokladu normálních menších spár na nově položených podlahách při klimatu 20°C/60% R.H (relativní vlhkost vzduchu) v místnosti. Čím budou spáry širší a větší, tím delší je doba schnutí. Spáry větší než 2 mm necháme schnout přes noc.

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla stará nebo i nová podlaha dobře zbrusšená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Broušení by se mělo uskutečnit pomocí brusiva zrnitosti P60-80 (před konečným brusem po tmelení). **Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.**

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103, tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

Povrchová
úprava



Bona[®]



Aplikace

1. Před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.
2. Tmel smíchejte v nádobě s jemným, čistým brusným prachem z broušené podlahy (zrnitost P60-80).
3. Aplikujte takto vzniklý tmel pomocí nerezové špachtle na celou plochu podlahy. Pokud bude třeba, tento postup opakujte.
4. Po vyschnutí povrchu podlahy proveďte broušení (zrnitost P100-120) pomocí pásové, okrajové, případně talířové brusky. Tím odstraníte zbytky tmelu Bona Mix&Fill Plus.
5. Podlahu ošetřete některým z Bona lakových systémů dle příslušných pokynů.

Upozornění

Důležité:

- Spáry palubkových podlah nebo dřevěné špalíkové dlažby se obvykle netmelí. Vytvrzený tmel se může ze spár částečně uvolňovat během zasýchání / expanze prvků těchto podlah.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103,
tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz

strana 2/2