

Bona Prime Intense

Technický list

Bona Prime Intense je základní lak na vodní bázi pro neošetřené dřevěné podlahy, jenž vytváří středně syté zabarvení dřeva. Má dlouhou otevřenou dobu a vynikající rozliv pro podporu rovnoměrného zabarvení dřeva. Je založen na čisté polyuretanové disperzi, silný a velmi snadno brousitelný, s etiketou kvality.

- Kompatibilní se všemi vrchními laky Bona
- Středně syté zabarvení dřeva
- Redukuje potenciální možnost bočního slepení hran
- Bez obsahu NMP a NEP
- V souladu s VOC 2010

Technická data

Typ laku:	vodní 1-složková polyuretanová disperze
Obsah sušiny:	cca 32%
VOC:	max 60g/litr
Ředění:	v případě potřeby Bona Retarder (4%) -delší otevřená doba.
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete předtím, než opláchnete vodou. Suchý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	Při teplotách od +5°C do +25°C
Likvidace:	Nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)

Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Pro finální broušení dřeva by se měl použít Bona Sanding Disc nebo brusná mřížka P 120.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti, vložte sítko a před použitím kanystr důkladně protřepte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 40-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Aplikace

Neošetřené dřevo:

1x Bona Prime Intense
Lehké mezibroušení mřížkou P150
2-3x Bona vrchní vodní lak

Povrchy ošetřené Bona Deep nebo Create:

1x Bona Prime Intense
Lehké mezibroušení mřížkou P150
2-3x Bona vrchní vodní lak

Důležité: *Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.*

AKTUALIZACE 6/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona®

Bona Prime Intense

Technický list

1. Aplikujte základní lak rovnoměrně válečkem Bona Roller a vyhněte se hromadění laku. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva, vyhněte se tak různobarevnosti. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, bez přesahů laku.
2. Po zahnutí laku proveďte pro redukci zvednutí vláken dřeva mezibroušení laku s pomocí Bona Scrad Systemu nebo použijte brusnou mřížkou P150, příp. jemnější.
3. Odstraňte veškerý prach a aplikujte 2-3 vrstvy vrchního vodního laku Bona - v závislosti na požadavcích odolnosti proti opotřebení.

Údržba

Bona Prime Intense by nikdy neměl být použit pro finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz v sekci **Produkty / Údržba**.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

AKTUALIZACE 6/2015

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]