

Bona Mega Natural

Technický list

Přírodní dřevo je vsutku krásné, vyjimečné. Vrchní lak Bona Mega Natural uzavře a chrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laků působí povrch na dotek spíše jako jemné, surově zbroušené dřevo. Pro pocit a vzhled surového dřeva, aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Mega Natural. Vychutnejte si pocit přírodního dřeva.

- Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva
- Nejvyšší ochrana pro obytné prostory
- Jednoduchá aplikace
- Disperze převážně na bázi rostlinného oleje
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise

Technická data

Typ produktu:	1-složkový polyuretan na vodní bázi, vrchní lak
Sušina – obsah:	32%
VOC:	max. 50 g/ litr
Stupeň lesku:	6 – 8%
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- pro broušení/přelakování: 1½ -3 hod (při 20°C a 50% relativ. vlhkosti vzduchu) - lehká zátěž: 24 hodin (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) - plná zátěž: 7 dní (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)
Nářadí k aplikaci:	váleček k aplikaci vodních laků Bona Roller
Spotřeba:	8 – 10 m ² / litr (120 – 100 g/m ²) na jednu vrstvu
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění náradí:	odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; DIBt

Příprava

Před použitím laku Bona Mega Natural musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

VYHOTOVENO 4/2016

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona Mega Natural

Technický list

Povrchová
úprava



Návod k použití

Neošetřené dřevo:

- 1 x Bona základní lak
- 2 x Bona Mega Natural

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat.

Aplikace

1. Lak Bona Mega Natural nanášejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule střídavě ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Lak nechte řádně zaschnout.
2. Aplikujte druhou vrstvu Bona Mega Natural. V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí brusného papíru se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlahu snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytvrzen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokřým mopem.

Údržba

Podlahu lze čistit pomocí přípravku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové utěrky modré - Bona Cleaning Pad. Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanášením nové vrstvy Bona Mega Natural. Nejprve je třeba podlahu řádně vyčistit, vybrousit apod. a připravit pro přelakování. Viz samostatný návod k přelakování.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENO 4/2016

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona[®]