























Vlastnosti výrobku		
Formát		2200 x 216 x 9,6 mm
Balení	Balík:	5 kusů / 2,376 m ² / 23,45 kg
	Paleta:	33 balíků / 78,41 m ² / 801,85 kg
Podle normy EN ISO 20326:2018		
Pravoúhlost (≤ 0,20 mm)		≤ 0,20 mm/m
Rovinnost hran (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,15 mm/m
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	napříč (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,15 mm)	střed ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,05 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Změna rozměrů v důsledku měnící se vlhkosti vzduchu % (≤ 0,25)		≤ 0,1%

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Není povoleno pro celoplošné lepení - Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny
Lifetime	10 let	
		
		

Technické údaje		
	Norma	Hodnocení
 Uživatelská třída 23 Pro soukromé užívání	EN ISO 20326	chodba, kuchyň, obývací pokoj, domácí kancelář
 Uživatelská třída 33 Pro komerční užívání	EN ISO 20326	třídy, open-plan kanceláře, butiky
 Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm
 Povrchová úprava		PUR
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _n s1
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
 Odolnost vůči znečištění	EN 423	Stupeň 0, bez viditelných změn
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6
 Odolnost vůči kolečkům židlí	ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn
 Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná se vhodnou podložkou a parozábranou	EN ISO 10456	0,068 m ² *K/W
 Posouvání nohy nábytku	EN 424	bez viditelných změn
 Otisk po konstantním zatížení	EN 433	≤ 0,10 mm
 Emise formaldehydu (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
 Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	15 dB (s podložkou Akustic-Protect 100) 16 dB (na polyetylenová fólie)
 Bobtnavost	ISO 24336 (≤ 15%)	≤ 15%
 Odolnost proti odtržení	ISO 24334	Dlouhá strana ≥ 1,0 kN/M Úzká strana ≥ 2,0 kN/M
 Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální
 Protiskluzová zábrana - šikmá plocha	DIN 51130	Kartáčovaná struktura: R 9
 Likvidace	Kód odpadu	17 02 03

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime_6_CZ_20210501
Datum:	01.06.2012	Aktualizace:	www.parador.de
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.05.2021