



Bona Traffic GO

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

1-složkový lak nové generace s vestavěným tužidlem uvnitř laku



Díky nové generaci vytvrzovací technologie nabízí Bona Traffic GO jednoduchou aplikaci v kombinaci s vysokou odolností proti opotřebení. Díky zbrusu nové technologii umožňuje Bona Traffic GO fungovat jako 2-složkový (2K) produkt určený pro oblasti s vysokým opotřebením, avšak se všemi výhodami 1-složkového laku. Inovativní technologie vytvrzování se zabudovaným tužidlem uvnitř laku představuje významný krok kupředu pro jednoduché, účinné a bezpečné laky na dřevěné podlahy. Bona Traffic GO zajišťuje bezpečnější a zdravější aplikaci, která výrazně překračuje požadavky budoucnosti a přitom splňuje vysokou úroveň odolnosti.

- Stačí zatřepat a aplikovat
- Žádný odpad - neomezená doba zpracování
- Odolný velkému opotřebení
- Tužidlo uvnitř produktu - aktivuje se při aplikaci
- Čirý, nežloutne

VYFOTOVENÍ 8/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Traffic GO

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

1-složkový lak nové generace s vestavěným tužidlem uvnitř laku

TECHNICKÁ DATA

Typ produktu:	1-složkový polyuretanový lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 30%
Stupeň lesku:	polomat 45-50%, mat 20-25%, extra mat 9-13% (na skle)
Ředění:	v případě potřeby, naředte s 4% Bona Retarder fpro delší dobu otevření.
Doba schnutí:	přelakování: 2-3 hod* plná zátěž: 24 hod* zakrytí kobercem: 5 dní* *při běžných klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H.
Nářadí pro aplikaci:	váleček Bona Roller
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (100-120g/m ²) na jeden nátěr
Bezpečnost:	neklasifikováno
Čištění nářadí:	odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +30°C při skladování a přepravě.
Likvidace:	odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK.
Balení:	6 x 1 litr (pouze ve verzi mat) 3 x 5 litrů
Certifikace:	EMICODE; EC1 ^{plus} – velmi nízké emise v interiéru

Další podrobné informace jsou uvedeny v příslušném bezpečnostním listu produktu.

PŘÍPRAVA

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená až na holé dřevo, suchá a beze zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů. Před použitím laku Bona Traffic GO musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona. Před aplikací by měl mít lak pokojovou teplotu. Vložte filtr a zatřepejte kanystr před jeho použitím. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené dřevo:
1 x Bona základní lak
2 x Bona Traffic GO

Bona Traffic GO je kompatibilní s Bona základními laky;
při olejování s Bona Craft Oil 2K použijte Bona Traffic HD.

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti. Špatné podmínky mohou způsobit špatnou přilnavost a slabý povrch.

VYHOTOVENÍ 8/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161



Bona Traffic GO

1-SLOŽKOVÝ LAK NA VODNÍ BÁZI

1-složkový lak nové generace s vestavěným tužidlem uvnitř laku

APLIKACE

- 1) Protřepete kanistr Bona Traffic GO po 30 sekund předtím, než lak použijete.
- 2) Lak nanášejte válečkem Bona Roller při spotřebě 8-10 m²/lit (100-120 g/m²). Pracujte plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili vzniku přesahů.
- 3) Lak nechte řádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu zasychání pro každou použitou vrstvu. Větrejte.
- 4) V případě potřeby proveďte lehký mezibrus pomocí Bona Scrad System se zrnitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

Poznámka: IPokud předchozí vrstva laku vysychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace a může být plně využívána již po 24 hodinách od poslední aplikace. Nechte povrch schnout alespoň 5 dní, než podlahu zakryjete koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po tuto dobu neinstalujte těžké předměty na podlahu a nevytírejte místnost mokřým mopem.

ÚDRŽBA

Podlahu lze čistit pomocí přípravku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové utěrky modré – Bona Cleaning Pad. Opatřené povrchy mohou být obnoveny nanesením nové vrstvy Bona Traffic GO. Frekvence této operace lze výrazně snížit, pokud byla podlaha pravidelně ošetřována pomocí Bona Freshen Up. Tím se obnoví vzhled matné podlahy, přičemž se lze nanášet další vrstvu laku bez nutnosti broušení na holé dřevo.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

UPOZORNĚNÍ!

- Změkčovadla, která se nacházejí v materiálech, jako jsou kobercové podložky, nohy nábytku, kolečka a lepidla používaná k upevnění, mohou vést ke změkčení a změně barvy. Vystavení barvám na vlasy nebo gumovým pneumatikám na autech, kolech a dětských kočárkách může vést k trvalému, nevratnému zabarvení povrchu. Používejte vhodnou ochranu povrchu nebo se zcela vyhněte kontaktu.
- Rozlité tekutiny by měly být okamžitě odstraněny. Pokud nedojde k okamžitému odstranění, může způsobit kosmetické skvrny nebo poškodit povrch.
- Vezměte prosím na vědomí, že laky Bona jsou navrženy tak, aby uzavřely (utěsnily) povrch a poskytly odolnost proti opotřebením, oděru a rozlitým tekutinám atd. Žádný systém povrchové úpravy nemůže zabránit fyzickému poškození dřeva nebo „ztvrdnutí“ podlahy. Zářezy ve dřevě a škrábance mohou být způsobeny nábytkem, předměty, podpadky, psími drápy atd. a je třeba podniknout kroky ke snížení možnosti narušení povrchové úpravy.

Informace v tomto dokumentu a všechny další rady a doporučení, které poskytujeme na pomoc s aplikací produktu, jsou založeny na předchozích zkušenostech a rozsáhlém testování, ale nečiní si nárok na úplnost. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva a dostupných a možných aplikací, nemůžeme přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu nebo si před použitím vyžádejte technickou radu od společnosti Bona. Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

VYHOTOVENÍ 8/2023

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz
e-mail: bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, +421 265 457 161

3

Bona[®]