

Bona SuperSport HD

Technický list

Bona SuperSport HD je prémiový 2-složkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro ošetření dřevěných sportovních podlah. Je speciálně vyvinutý pro profesionální použití na vnitřních sportovních podlahách a poskytuje pevný, vysoce odolný povrch. Je čirý, nežloutne.

- Vysoká odolnost proti opotřebení, oděru a stopám po podrážkách bot
- Snadné čištění a údržba
- Certifikát FIBA pro mezinárodní soutěže na nejvyšší úrovni

Technická data

Typ produktu:	2-složkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi
Stupeň lesku (při 60°):	lesk cca. 85%, mat cca. 20%
Poměr tužení (% obj.):	1 díl tužidla Hardener na 1 litr SuperSport HD nebo 0,41 L tužidla na 4,59 L SuperSport HD
Doba zpracování:	3 hod. při 20°C (kratší při vyšší teplotě)
Ředění	Pokud je třeba, namíchat s Bona Retarder pro delší dobu zpracování
Doba schnutí:	povrch k mezibroušení / přelakování po 3 hod připraven na hru: po cca. 3 dnech*
Nářadí pro aplikaci:	Bona Roller (lakovací váleček pro vodní laky)
Spotřeba:	8-10 m ² /litr (120-100g/m ²) na jednu vrstvu nátěru
Bezpečnost:	lak: neklasifikován tvrdidlo: klasifikováno (viz bezpečnostní list)
Čištění náradí:	zbytky materiálu setřete – při opláchnutí minimum vody suchý materiál lze odstranit acetonem
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů včetně tužidla (36 krabic na paletě)
Certifikáty:	EN 14904:2006 FIBA Certifikát

*Při normálních klimatických podmínkách, 20°C/60% R.H. (relativní vlhkosti vzduchu).
Po celou dobu použití zajistěte dobrou ventilaci.

Příprava

Před aplikací vrchního laku Bona SuperSport HD musí být povrch podlahy ošetřen základním lakem Bona SuperSport Primer. Podlaha musí být připravena na konečné podmínky, za kterých bude používána. Obecně platí, že podlaha by měla být dobře zbrúšená, suchá a beze zbytku brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Před aplikací nechte lak i tužidlo vytemperovat na teplotu místnosti. Do hrdla kanystru s lakem vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu naopak dobu schnutí prodlužují. Po dobu aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. **Minimální teplota pro použití je 13°C.**

Příprava dřívě lakovaných podlah

Bona SuperSport HD může být použit i pro přelakování dřívě lakovaných podlah. Před aplikací je však třeba **zkontrolovat přilnavost!** Podlahy ošetřené voskem, olejem nebo

VYHOTOVENÍ 01/2021

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]

Bona SuperSport HD

Technický list

podobnými produkty oslabujícími přilnavost nelze přelakovat. Postupujte dle informací přelakování stávající podlahy viz. naše webové stránky.
www.bona.com/cz.

Návod k aplikaci

Neošetřené dřevo:

- 1x Bona SuperSport Primer
- 1x Bona SuperSport HD
- Lehké mezibroušení P150
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Dříve lakované podlahy:

- Houbkové čištění a broušení
- 1-2x Bona SuperSport Line Paint
- 1-2x Bona SuperSport HD

Důležité:

- Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy vrchního laku za den, a to vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.
- Změkčovadla u lepidel u některých typů maskovacích pásek mohou poškodit (naleptat) polyuretanové laky. Proto by měly mít použité pásky nízkou lepivost a po nalakování by měly být v co nejkratší době odstraněny.

Aplikace

Aplikace:

1. Do laku Bona SuperSport HD přidejte 8% tužidla SuperSport HD Hardener a roztok okamžitě důkladně promíchejte (protřepte) po dobu 1 min. Roztok Bona SuperSport / tužidlo by měl být použit ihned nebo do 3 hod. od natužení.
2. Válečkem Bona Roller aplikujte lak rovnoměrně a vyhněte se jeho hromadění. Vždy udržujte okraje lakované plochy mokré, vyhněte se tak přesahům z nahromadění laku.
3. Lak nechte před aplikací dalších vrstev laku nebo barev řádně zaschnout. Nechte každou další vrstvu schnout o trochu déle než je uvedeno. Během aplikace a schnutí zajistěte dobré větrání, bez možnosti průvanu. V případě potřeby proveďte lehké mezibroušení P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Před aplikací poslední vrstvy laku podlahu pečlivě vyluxujte.

Poznámka: Pokud předchozí vrstva základního nebo vrchního laku vysychala déle než 24 hodin, musí být povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibroušen.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace, ale měla by vytvrzovat 72 hodin předtím, než ji začneme zatěžovat běžným provozem. Po cca. 1 týdnu je lak zcela vytvrzen. Do té doby na podlahu nelze pokládat koberce nebo jinou podlahovou krytinu nebo ji zatěžovat těžkými předměty. Vyhněte se také čištění mokřím mopem po dobu jednoho týdne.

Údržba

Pro údržbu podlahy používejte Bona SuperSport Cleaner (časté použití) a Bona SuperSport Deep Clean (pro periodické, intenzivní čištění v případě, že povrch se stal kluzkým). K udržení bezpečnosti a profesionálního vzhledu podlahy i k vyhnutí se dalšímu broušení podlahy až na holé dřevo, měla by se podlaha v intervalech přelakovat lakem Bona SuperSport HD. Frekvence této operace závisí na stupni opotřebení, avšak měla by být typicky mezi každými 1 – 3 roky.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na www.bona.com/cz.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

VYHOTOVENÍ 01/2021

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová
úprava



Bona[®]