







Vlastnosti výrobku






Formát [mm]	Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 8*1	
Nášlapná vrstva	570 x 95 x 10,5	2010* x 160 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14
Balení	≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm
	Balík: 20 kusů	9 kusů	8 kusů	9 kusů
	m ² /kg: 1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	2,861 / 23,464	3,218 / 26,397
	Paleta: 36 balíků	32 balíků	32 balíků	32 balíků
	m ² /kg: 38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	91,546 / 750,848	102,976 / 844,704
Záruka (stanoveno firmou Parador)		25 let (pro soukromé pryvatna) 10 let (przestrzeń publiczna)	Upozornění	*Na balík je možná 1 styková délka. - Údržba a péče viz. Příbalový leták - technické změny vyhrazeny

*1 Trendtime 8 Multiplank (# 1744429): Velikost drážky mezi jednotlivými lamelami na palubce může být proměnlivá.




Certifikáty	Tolerance (EN 13489)	
        	Přípustná odchylka – délka (± 0,1 %)	± 0,05%
	Přípustné odchylky v šířce (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
	Pravoúhlost dílu (≤ 0,2 %)	≤ 0,05 %
	Podélné zakřivení podél dílu (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
	Příčné zakřivení v šířce (≤ 0,2 %)	≤ 0,08 %
	Spojení povrchu (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
	Vlhkost dřeva v okamžiku dodání (5-9%)	6 – 8 %

* nevztahuje se na uzené výrobky

Technické údaje

		Norma	Hodnocení
	Odolnost vůči kolečkům židlí	EN 425	Doporučena podložka pod kolečka
	Posouvání nohy nábytku	EN 424	Bez viditelných změn
	Tepelná prostupnost Pokládka na podlahové topení možná s vhodnou podložkou a parozábranou	EN ISO 10456	Trendtime 3: 0,070 m ² K/W Trendtime 4: 0,087 m ² K/W Trendtime 8: 0,100 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Tlumení kročejového hluku	ISO 717-2	Trendtime 3: - Doporučeno celoplošné lepení. Trendtime 4: 18 dB (na Akustik-Protect 100)
	Likvidace	EAK-kode 20 01 38	

Technické údaje

		Norma	Hodnocení		
			přírodní olej plus	přírodní olej plus (řezaný povrch)	lak
	Kluzný odpor	EN 13893	μ ≥ 0,49	μ ≥ 0,53	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	99 (USRV)	99 (USRV)	29 SRT (SRV mokré) 51 SRT (SRV suché)
	Šíření plamene při požáru – pokládka plovoucím způsobem Šíření plamene při požáru – pokládka celoplošným	EN 13501-1	D _f s1		
	Odolnost vůči znečištění	EN 13442:2023 Procedura B	Parametr 5	Parametr 5	Parametr 5
	Přilnavost / mřížková zkouška	ISO 2409	n.n.	n.n.	Parametr 0
	Protiskluzová zábrana – šikmá plocha	EN 16165, Příloha B	R 10	R 10	R 9

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_CZ_20231201
Datum:	01.05.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023

Volné třídění dle EN 13489					
Sortiment:	Selský vzor				
Vlastnosti dle EN 1310:	Horní strana bez krycí vrstvy				
Provedení:	Trendtime 3		Trendtime 4		Trendtime 8
Druh dřeva:	Dub		Dub		Dub
Botanické označení / kód (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus spp. / QCXE
Zkratka / druh (interní):	TT3-GÜ		GÜ-LHD-EI		ER-TT8-EI
	Version 4 2023		Version 4 2022		Verze 4 2015
Druh:	Living	Living Plus	Living	Rustikal	Classic
Zdravá běl	přípustné	nepřípustné	přípustné	nepřípustné	přípustné
Suky (pevně zarostlé)		přípustné: do 30 mm	přípustné: do 50 mm	přípustné: do 80 mm	přípustné
Vypadlé suky		přípustné: do 10 mm	přípustné: do 25 mm	přípustné: do 60 mm	přípustné
Bodové suky		přípustné	přípustné: Kočíč tlapky		přípustné
Zatmelená místa	přípustné				
Mělké trhlinky, vlasové trhlinky	přípustné				
Zarostlá kůra	nepřípustné		přípustné		nepřípustné
Trhliny od blesku	přípustné				
Odklon vláken	není kritériem				
Zdravé jádro	-		nepřípustné	přípustné	
Dřeňové paprsky	přípustné				
Rozdíly v barvě	přípustné: všechny hnědé barvy		přípustné: malé rozdíly v barvě	přípustné: všechny barevné odstíny	
Bílé pruhy	přípustné				
Otisky od prokladových latí	nepřípustné				
Napadení škůdci (EN 1311)	nepřípustné				
Části, které nejsou vidět					
Co se týká velikosti a množství, jsou přípustné všechny vlastnosti bez omezení, pokud to nebude mít vliv na pevnost nebo životnost podlahy.					
Poznámka					
Do dalšího nižšího druhu nesmí spadat více jak 3% parket. Dřevo je přírodní produkt, a proto jsou jeho barva a struktura odlišné. Vzory, prospekty a fotografie jsou tedy pouze přibližné a nejsou závazné. Na přirozené změny barevného odstínu dřeva má vliv také působení slunečního záření. Z tohoto důvodu může produkt vykazovat v okamžiku dodání výrazné rozdíly oproti vzorku.					

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti	Jméno souboru:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_CZ_20231201
Datum:	01.03.2013	Aktualizace:	www.parador.de/en
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.12.2023
			Strana 1 z 1