



















Vlastnosti výrobku		
Formát	730 x 146 x 5,0 mm	
Balení	Balík:	18 kusů / 1,918 m ² / 19,364 kg
	Paleta:	48 balíků / 92,085 m ² / 929,461 kg

Tolerance (požadavek EN ISO 10582)		
Plošná hmotnost	10.100 g/m ² +13%/-10%	
Pravouhlost (≤ 0,25mm)	≤ 0,20 mm	
Rovinnost hran (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,30 mm/m	
Změna rozměru (≤ 0,15 %)	≤ 0,15%	
Baňkování po působení tepla (≤ 1mm)	≤ 1 mm/m	
Rovnost konkav/konvex	podél (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,50/≤ 1,00 %
	napříč (≤ 0,15/≤ 0,20 %)	≤ 0,15/≤ 0,20 %
Výškové rozdíly	(střed ≤ 0,10 mm)	(střed ≤ 0,10 mm)
	(max. ≤ 0,15 mm)	(max. ≤ 0,15 mm)
Spáry	(střed ≤ 0,15 mm)	(střed ≤ 0,15 mm)
	(max. ≤ 0,20 mm)	(max. ≤ 0,20 mm)

Záruka (stanoveno firmou Parador)		Upozornění
pro soukromé užívání	pro komerční užívání	- Vhodné pro celoplošné lepení (viz poznámky v manuálu)
Lifetime	10 let	- Údržba a péče viz. Příbalový leták
		- technické změny vyhrazeny





Technické údaje			
			
Třída užívání 23 = privátní obytný prostor s intenzivním zatížením		Třída užívání 33 = komerční prostory s intenzivním zatížením	
Designové podlahy splňují všechny vlastnosti určené třídy použití.			
Požadavky / vlastnosti	Norma	Hodnocení	
 Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,55 mm	
 Povrchová úprava		PUR	
 Šíření plamene při požáru	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
 Kluzný odpor	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS	
 Odolnost vůči znečištění	EN 438-2	Skupiny 1+2: stupeň 5, žádné viditelné změny Skupina 3: stupeň 4, malé změny	
 Stálobarevnost	EN ISO 105 - B02	Stupeň ≥ 6	
 Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918	Typ W, bez viditelných změn	
 Tepelný odpor	EN 12667	0,030 m ² *K/W	
 Posouvání nohy nábytku	EN ISO 16581	bez viditelného poškození (typ chodidla 0)	
 Otisk po konstantním zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Odolné vůči oděru	ISO 24338, Procedura B	> 5.000 ot.	
 Změna rozměru	EN ISO 23999	≤ 0,20 %	
 Odolnost proti vodě	EN 317	voděodolný	
 Odolnost proti mikro poškrábání	EN 16094	Metoda A MSR-A1 Pro matné povrchy (lesk ≤ 7): Změna ≤ 1,5 jednotky při 60°.	
 Antimikrobiální účinnost	ISO 22196	Antibakteriální	
 Likvidace	Kód odpadu	20 01 39	

Provedení změny kým:	Osoba pověřená sledováním jakosti Parador	Jméno souboru:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Trendtime-3_CZ_20240101
Datum:	01.11.2023	Aktualizace:	www.parador.de/en/services/downloads/design_flooring
Naše TDS se neustále aktualizují a přizpůsobují se stavu současné techniky. Tato verze nahrazuje všechna předchozí vydání a je platná od:			01.01.2024